

TONALITY® Classic Oberflächenveredelt



Werkstoff: Ton nach Keralisverfahren gefertigt, bei ca. 1200°C gebrannt

Beschichtung: oberflächenveredelt, permanenter Grafittschutz

Oberfläche: glatt

Formate: 150 x 400 mm - 150 x 800 mm (Rastermaß)
 175 x 400 mm - 175 x 800 mm (Rastermaß)
 200 x 400 mm - 200 x 800 mm (Rastermaß)
 225 x 400 mm - 225 x 800 mm (Rastermaß)
 250 x 400 mm - 250 x 800 mm (Rastermaß)
 300 x 400 mm - 300 x 800 mm (Rastermaß)

Farben: 17 verschiedene Farben

Baustoffklasse: nicht brennbar, A1-s1, d0 (DIN EN 13501-1)

Befestigung: auf systemgebundener Unterkonstruktion Adaptivsystem (ADS), Classicprofilsystem (CLS) oder Basisaggraffensystem (BAS). Diese Unterkonstruktion wird auf der ausgerichteten Primärunterkonstruktion befestigt

Anwendung: vorgehängte hinterlüftete Fassade, Außen- und Innenbereich

Referenzobjekte



TONALITY® Classic Oberflächenveredelt



TONALITY® Classic Oberflächenveredelt



TONALITY® Classic Oberflächenveredelt

Herstellverfahren

Wanit Fulgurit TONALITY® Fassadenziegel von Creaton werden in hochmodernen Fertigungsanlagen im Vakuum-Extrusionsverfahren produziert, getrocknet und gebrannt. Bei dem patentierten Keralis-Verfahren wird der Rohstoff Ton getrocknet, zu feinstem Tonmehl verarbeitet und in fein ab-

gestuften Mischverhältnissen komplett durchgefärbt. Im Anschluss werden die Produkte bei ca. 1.200° C gebrannt. Durch die hochwertigen Rohstoffe und die hohe Brenntemperatur stellt sich beim Brennen ein Sinterungsprozess ein. Dieser bewirkt die Dichtigkeit und

die glatte Oberfläche. Die Produktion der TONALITY® Fassadenziegel in den Werken des Herstellers Creaton erfolgt nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 und dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14000.

Farben



anthrazit



schwarz glänzend*



blau matt



creme



dunkelgrau



dunkelrot



eierschale



hellgrau



hellrot



kupferrot



lachsrot



lichtgrau



mittelgrau



sand



weiß matt



weiß glänzend*



ziegelrot veredelt

* = Sonderfarbe

Die gezeigten Farben können von den Originalfarben geringfügig abweichen.

Weitere Informationen unter: www.wanit-fulgurit.de/de/deutschland/downloads.html